

Gebruiksaanwijzing HG natuursteen kleurverdieper

1. Reinig de ondergrond, bij voorkeur met *HG tegelreiniger extra sterk (product 20)*, zodat de ondergrond volledig schoon, stof, vet, was en polish vrij is. Eventuele aanwezige cement- en/of mortelresten verwijderen met *HG tegel cementsluisverwijderaar (product 11)* of *HG tegel cement- & mortelrestenverwijderaar (product 12)*. Voor marmer, Belgisch hardsteen en andere kalkhoudend natuursteen *HG natuursteen cement- & kalksluisverwijderaar (product 31)* gebruiken.
2. Aansluitend de ondergrond 3 dagen laten drogen. Bij ingeschakelde vloerverwarming 24 uur laten drogen. De vloerverwarming 12 uur voor de behandeling uitschakelen.
3. Draag huishoudhandschoenen tijdens de verwerking.
4. De *HG kleurverdieper DUN* en gelijkmatig, met draaiende beweging aanbrengen met een schone, niet-pluizende doek. Voor grotere oppervlakken de *HG kleurverdieper DUN* en gelijkmatig aanbrengen met een mohairverfroller en vervolgens inwrijven met een schone niet pluizende doek of met een lowspeed boenmachine, voorzien van lamsvacht.
5. Na max. 5 à 10 minuten is de *HG kleurverdieper* in de ondergrond getrokken. Hierna het overtollige materiaal zéér grondig verwijderen met een droge doek (eventueel m.b.v. terpentijn).
6. Behandeling op sterk zuigende ondergronden herhalen totdat de ondergrond het product niet meer opneemt (kleurverdieping maximaal).
7. Wanneer glans gewenst is, dient de ondergrond na 30-40 minuten opgeblokt (opgepoetst) te worden met een schone, droge, niet-pluizende doek, of met een boenmachine met witte, non-woven pad, of met een (parket)boenmachine voorzien van viltschijfjes.
8. Na 4 uur is het behandelde oppervlak beloopbaar/buikbaar en na 3 dagen weer volledig belastbaar.
9. Na gebruik de hals en dop goed schoonmaken alvorens de flacon te sluiten, zodat de fles weer makkelijk te openen is bij volgend gebruik.

Verbruik:

± 100 m² per liter, afhankelijk van de zuigkracht van het natuursteen.

Onderhoud:

- De vloer kan onderhouden worden met *HG tegelreiniger (product 16)*, *HG tegelreiniger glans (product 17)* of *HG natuursteenreiniger glans (product 37)*.
- Hardnekkige vlekken en/of intensieve vervuiling verwijderen met *HG natuursteenreiniger extra sterk (product 40)* of *HG tegelreiniger extra sterk (product 20)*.
- Voor het bijwerken van beschadigingen (kaal gelopen plaatsen) en/of krasjes kan *HG kleurverdieper* plaatselijk worden toegepast.

Attentie:

- Dit product is niet geschikt voor toepassing buitenshuis.
- Met de *HG kleurverdieper* verkrijgt men het beste resultaat met betrekking tot droging (en eigenschappen) bij een temperatuur van 15-25°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50-80%. Ventileren bevordert de droging. Onder ongunstigere omstandigheden dient men rekening te houden met een langere droogtijd.
- Indien de *HG kleurverdieper* eenmaal droog is, kan deze alleen nog verwijderd worden met *HG vlekverwijderaar (product 21)* (verdunding 1:3).
- Niet toepassen op gepolijste, geglazuurde of niet absorberende oppervlakken.
- Na opening ± 1 jaar houdbaar, mits bewaard in gesloten verpakking.
- Absorberende materialen (lappen e.d) die in aanraking zijn gekomen met dit product, kunnen tijdens het drogen door broei ontbranden. De gebruikte materialen daarom goed uitgespreid aan de lucht laten drogen. Of u kunt de gebruikte materialen, nadat u ze volledig met water heeft doordrenkt, in een luchtdichte zak verpakken, alvorens deze weg te werpen. In verband met mogelijke broei ontbrandingen wordt het gebruik van sponsachtige materialen ontraden.

Voorzorgsmaatregelen:

- Doeken gebruikt voor de toepassing kunnen door broei ontbranden: uitgevouwen laten drogen.
- Niet blootstellen aan vuur/hitte.
- Niet eten en drinken tijdens verwerking.

Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 36 54 94 777

Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

Producten en tips? Kijk op:
Produits et conseils? Voir:

HG.EU

Consumentenservice:
Service consommateurs:
09/277.93.99

HG International b.v.,
Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere,
Nederland, Tel.: +31 36 54 94 700

449 BENL 2201

HG Doet wat het belooft.